



STÖ DB 100

Dampfbremse

STÖ DB 100 ist eine reißfeste, und sehr dehnfähige, geprüfte, transluzente Dampfbremse und Luftdichtung, bestehend aus reinem HDPE und ist dadurch 100% recyclebar.

Technische Daten

Eigenschaft	Test Methode	Wert
Gewicht	EN 1849-2	ca. 130 g/m ²
Breite	EN 1848-2	2,0m
Länge	EN 1848-2	50m
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Sd-Wert	EN1931	100 m
Zugfestigkeit Dehnung längs	EN 12311-2	> 270 %
Zugfestigkeit Dehnung quer	EN 12311-2	> 440 %
Zugfestigkeit Höchstzugkraft längs	EN 12311-2	110 N/50 mm
Zugfestigkeit Höchstzugkraft quer	EN 12311-2	100 N/50 mm
Rolle		100m ²
Palette		75 Rollen

Einsatzbereiche

- Dachgeschossausbau, Innenausbau
- Neubau und Sanierung
- Ständerwand- und Holzriegelkonstruktionen
- Unter Estrichen

Produkteigenschaften

- Transluzent
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Sehr reißfest und dehnfähig
- Einfache Verarbeitung
- Extrem langlebig durch hochwertige Rohstoffe
- 100% recyclebar



- **VERARBEITUNG**

Verlegen Sie STÖ DB 100 quer zu den Sparren oder zur Metallunterkonstruktion.

Bringen Sie die Dampfbremse mittels des Doppelklebebandes STÖ DBK 38 am Untergrund an.

Überlappen sie die Bahnen 10cm im Bereich der aufgedruckten Überlappungslinien und verkleben

Sie diese luftdicht mit dem Systemklebeband STÖ UNIVERSALKLEBEBAND. Sorgen Sie bei der

Verklebung für genügend Anpressdruck.

Alle Verklebungen müssen falten- und Spannungsfrei erfolgen, um eine dauerhafte Luftdichtheit herzustellen.

Alle Durchdringungen, mechanischen Beschädigungen etc. müssen zwingend luftdicht mit STÖ UNIVERSALKLEBEBAND verklebt werden.

Maueranschlüsse müssen vorab verputzt oder geglättet werden. Danach wird mit STÖ FKD Folien Kleb- und Dichtstoff ein durchgehender ca. 1cm breiter Strang aufgetragen und die Dampfbremse durch eine Schlaufe entlastet und in den Folienkleber gepresst.

Die Montage der jeweiligen darauffolgenden Platten hat innerhalb von 12 Wochen zu erfolgen, um die Dampfbremse vor UV Strahlung zu schützen.

Lagerung:

Die Lagerung erfolgt ausschließlich in UV- und witterungsgeschützten Bereichen bei Temperaturen von +5 bis + 30°C.

**ZUBEHÖR: STÖ Universalklebeband + STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff *
STÖ DKB 38 Doppelklebeband**

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter

Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu