



STÖ DKB 38 Doppelklebeband

STÖ DKB 38 ist ein beidseitig klebendes Montageklebeband für STÖ Dampfbremsen und Dampfsperren auf Metall- und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau.

Technische Daten

Klebstoff	Polyacrylat-Haftkleber
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch
Klebeträger	Polyester-Fadengelege
Abdeckung	Silikonpapier
Kebkraft (DIN EN 1939)	≥ 30 N / 25 mm
Scherfestigkeit	mittel
Gesamtdicke (DIN 1942)	0,29 mm (ohne Trennlage)
Temperaturbeständigkeit	- 30° bis + 100° C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C bis +35°C
Rollenmaße (B x L)	38mm x 50 m
Kartoninhalt	12 Rollen

Einsatzbereich

- Zur Befestigung von Dampfbremsen u. -sperren am Untergrund

Produkteigenschaften

- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Sehr hoher Tack

Anwendung:

STÖ DKB 38 wird zur temporären Montage von STÖ Dampfbremsen und Dampfsperren an Metall und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau verwendet. Weitere Anwendungen sind Verklebungen auf OSB Platten, Holz, Metall, Putz*, Beton*, Glas und Kunststoffen**.

STÖ DKB 38 erfüllt dabei die Anforderung für Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen zur Herstellung von luftdichten Schichten sowie den EMICODE EC 1 plus für sehr emissionsarme Klebebänder für besonders saubere Luft.

*Mineralische Untergründe müssen vorher mit STÖ AC PRIMER grundiert werden

**Kunststoffe müssen vorab auf durch den Anwender auf Verträglichkeit und Haftung getestet werden.

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, I www.stö.eu



Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Schichten, Zementschlemme und

eben sein. Mineralische und andere saugfähige Untergründe müssen vorab mit STÖ AC PRIMER grundiert werden.

Nicht bauübliche Untergründe und Kunststoffe müssen vorab vom Verarbeiter auf Verklebbarkeit und Verträglichkeit geprüft werden.

Verkleben Sie STÖ DKB 38 mittig der Unterkonstruktion. Drücken Sie das Klebeband per Hand oder Mittels Gummirakel in den zu verklebenden Untergrund. Ziehen Sie danach den Papierliner ab und verkleben Sie die gewünschte STÖ Dampfbremse oder Sperre spannungs- und faltenfrei am Untergrund. Danach drücken Sie mit dem Handballen oder einer Gummirakel und genügend Anpressdruck die Dampfbremse oder Sperre an den Untergrund

Verklebungen müssen spannungs- und faltenfrei ausgeführt werden.

Nicht für Dauernassbereiche oder bei stehendem Wasser geeignet.

Lagerung:

WAREA DUOTAPE ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +15°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung.

Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu