



STÖ NAGELDICHTBAND

STÖ NAGELDICHTBAND ist ein beidseitig klebendes, geschlossenzelliges und schlagregendichtetes Polyethylenschaumband für STÖ Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen.

Technische Daten

Material	Polyethylenschaum, geschlossenzellig
Raumgewicht	30 kg/m³ DIN 53420
Gesamtdicke	3 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30° bis + 100° C
Verarbeitungstemperaturen	-5°C bis +35°C
Klebstoff	PSA
Liner	PP
Tack	sehr hoch
Rollenmaße (B x L)	70 mm x 30m
Farbe	antrazit
Kartoninhalt	11 Rollen
Palette	165 Rollen
Farbe	antrazit

Vorteile:

Für alle STÖ Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen
Sehr hoher Tack

Beidseitig klebend

Beschreibung:

STÖ NAGELDICHTBAND ist ein beidseitig selbstklebendes System Nageldichtband für alle STÖ Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen. Das Band besteht aus einem geschlossenzelligem PE Schaum und einem hoch tackigen Klebstoff. Der silikonisierte Liner auf einer Seite des Klebers ermöglicht eine sehr rasche und einfache Verlegung des Bandes.

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, | www.stö.eu



Anwendung:

Zur wasserdichten Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen auf STÖ Schalungsbahnen, Winddichtungen oder Fassadenbahnen

STÖ NAGELDICHTBAND wird mit der Klebstoffseite auf der Konterlattung verklebt. Danach wird der Liner abgezogen und auf der jeweiligen STÖ Schalungsbahn, Winddichtung oder Fassadenbahn verklebt. Wahlweise kann die Montage auch umgekehrt erfolgen.

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Schichten und eben sein.

Nicht bauübliche Untergründe und Kunststoffe müssen vorab vom Verarbeiter auf Verklebbarkeit und Verträglichkeit geprüft werden.

Verkleben Sie STÖ NAGELDICHTBAND mit der Klebstoffseite auf der Konterlattung. Ziehen Sie danach den Liner ab und verkleben sie die Konterlattung mittig über den Sparren.

Drücken Sie das Klebeband per Hand oder Mittels Gummirakel in den zu verklebenden Untergrund.

Verklebungen müssen spannungs- und faltenfrei ausgeführt werden. Wahlweise kann der Aufbau auch umgekehrt stattfinden.

Nicht für Dauernassbereiche oder bei stehendem Wasser geeignet.

Der 3mm dicke geschlossenzellige Schaumstoff gleicht dabei geringfügige Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgt für genügend anpressdruck.

Lagerung:

STÖ NAGELDICHTBAND ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +5°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung.

Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu