



STÖ KALTASPHALT ASPHALTALL

STÖ KALTASPHALT ASPHALTALL ist ein verarbeitungsfertiger Kaltasphalt in handlichen 25kg Kunststoffsäcken zur Sanierung von Löchern in asphaltierten-Straßen, Radwegen, Gehwegen, Parkplätzen etc.

Technische Daten

BESCHREIBUNG	EINHEIT	TESTMETHODE	WERTE
Bindemittelanteil	%	EN 12697-1	5
Partikelgröße	%	EN 12697-2	0/6
Dichte	Kg/m ³	EN 12697-6	2600
Hohlräume	%	EN 12697-8	21
Verbrauch	2,6kg/L		
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis + 35°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur		
Farbe	schwarz		
Lieferform	25kg Sack		
Palette	60 Säcke		

Produkteigenschaften

- Einfache Anwendung
- Keine Grundierung notwendig
- Leicht zu verdichten
- Direkt nach dem Verdichten befahrbar
- Lösemittelfrei

Einsatzbereiche:

Zur Reparatur von Löchern in asphaltierten Straßen, Radwegen, Parkplätze etc

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, I www.stö.eu



Untergrundvorbereitung:

Die zu verfüllenden Löcher sind vor der Anwendung zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken ist. Durch die hochwertigen Bindemittel und Zuschlagstoffe entfällt die Anwendung einer Grundierung.

Verarbeitung:

STÖ KALTASPHALT ASPALTALL ist gebrauchsfertig.

Öffnen Sie die den Sack. Füllen Sie den STÖ KALTASPHALT in das zu reparierende Loch.

Die Mindestdiefe von 1,5cm darf dabei nicht unterschritten werden.

Beim Auffüllen von tiefen Löchern ist alle 5cm eine Zwischenverdichtung nötig.

Überhöhen Sie die benötigte Menge des Loches etwas.

Verdichten Sie STÖ KALTASPHALT ASPALTALL mittels Stampfer, Rüttelplatte oder Rüttelwalze zu einer bündigen ebenen Fläche zum umliegenden Asphalt.

Um die Aushärtezeit zu beschleunigen, kann die verdichtete Oberfläche optional mittels feinem getrocknetem Quarzsand oder Zement abgestreut werden.

STÖ KALTASPHALT ASPALTALL ist direkt nach dem Verdichten befahrbar.

Einschränkungen:

Die Paletten von STÖ KALTASPHALT ASPALTALL dürfen nicht gestapelt werden.

Eine zusätzliche Gewichtsbelastung auf den Paletten ist untersagt.

Lagerung:

STÖ KALTASPHALT ASPALTALL ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +5°C bis + 25°C in original verschlossenen Gebinden min. 6 Monate lagerfähig.

Nach den 6 Monaten ist STÖ KALTASPHALT ASPALTALL verarbeitbar, jedoch sind die physikalischen Eigenschaften nicht garantiert.

GESUNDHEIT, SICHERHEIT HANDHABUNG UND ENTSORGUNG:

Zusätzliche Sicherheitshinweise, sichere Handhabungshinweise und persönliche Schutzausrüstung sowie Informationen zur Entsorgung stehen in einem Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf unserer Homepage ersichtlich.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung.

Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu